МРАМОРНАЯ штукатурка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Код: 01-064

• натуральная мраморная крошка
• мозаичное защитное декоративное покрытие для стен фасадов и интерьеров
• не требует колеровки

Назначение и свойства:

Защитная и декоративная обработка бетонных, пенобетонных, кирпичных, каменных, гипсокартонных и других поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Экологичное паропроницаемое рельефное покрытие. Широкая палитра цветов. Сохраняет первоначальный цвет и защитно-декоративные свойства на протяжении всего срока службы – до 15 лет. Высокая механическая прочность, долговечность и влагостойкость позволяют использовать в помещениях с высокой проходимостью. Покрытие устойчиво к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Не содержит пигментов. Без запаха и растворителей. Цвет зависит от оттенка натуральной мраморной крошки. По размеру зерна мраморной крошки штукатурки делятся на 3 типа: 3 фракция — 0,5-1,2 мм, 4 фракция — 1,0-2,0 мм, 5 фракция — 2,0-2,5 мм.

Поверхность	Различные минеральные основания	Температура нанесения	от +10 до +35 ºС
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	До 15 лет
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 ºС)
Время высыхания	4 часа	Размер зерна	3 фракция — мелкозернистая 0,5-1,2 мм, 4 фракция — среднезернистая 1,0-2,0 мм, 5 фракция — крупнозернистая 2,0-2,5 мм.
Расход	2,0–5,0 кг/м²		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Предыдущие покрытия удалить, поверхность выровнять шпатлёвкой, обработать акриловым грунтом для выравнивания впитывающей способности. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Для гладких и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Основание выдержать не менее 28 суток после бетонирования, проведения кладочных и штукатурных работ. При несоблюдении требований к подготовке поверхности производитель не гарантирует качество покрытия.

Рекомендации:

Применение грунта Бетон-контакт позволяет получить прочную поверхность с легкой шероховатостью и облегчит нанесение. При обработке больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления или смешать все ёмкости между собой. Допускается отличие оттенка цвета высушенного покрытия, связанное с разнооттеночностью природной мраморной крошки. При использовании штукатурки крупной фракции во избежание образования просветов при нанесении, необходимо обработать подложку в 2-3 слоя акриловым грунтом, заколерованным под цвет крошки. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить равномерным слоем кельмой из нержавеющей стали или шпателем при температуре от +10 до +35ºС и влажности воздуха не более 80%. Толщина одного слоя не более величины зерна. При необходимости возможно нанесение второго слоя. За один проход наносить покрытие от угла до угла во избежание образования видимых стыков. Не допускать образования просветов и нахлёстов. По истечении 15-20 минут после нанесения загладить ещё сырую поверхность чистой кельмой, смоченной водой. Для получения идеальных стыков и углов использовать малярный скотч, его следует удалять до высыхания материала. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не наносить на промороженные или разогретые выше +30ºС поверхности.

Расход:

2,0-3,0 кг/м² – для 3 фракции, 4,0-5,0 кг/м² – для 4 и 5 фракций.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – 4 часа, между слоями – 24 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Натуральная мраморная крошка, акриловая дисперсия, вода и функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

Хранение в плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40ºС. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

12 месяцев.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при нанесении, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Сопроводительная документация:

- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-049-88753220-2010

Фасовки:

5 кг.; 14 кг.; 30 кг.

Цвета:

бежево-розовая 713(3), бежево-розовая 713(4), белая 109(3), белая 109(4), белая 109(5), желтая 816(3), желтая 816(4), какао 700(3), какао 700(4), кремовая 614(3), кремовая 614(4), розовый-кирпич 711(3), розовый-кирпич 711(4), светло-желтая 814(3), светло-желтая 814(4), серая 410(3), серая 410(4), серо-зеленая 611(3), серо-зеленая 611(4), темно-серая 210(3), темно-серая 210(4)

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001

web-страница продукта

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫШЕУКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ