

ПО КИРПИЧУ

краска акриловая | паропроницаемая

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Версия 9 от 24.07.2023 страница 1 из 2



- без запаха и растворителей
- защищает от плесени, мха и грибка
- стойкая к УФ-излучению и атмосферным явлениям

Назначение и свойства:

Защита и окраска минеральных поверхностей: кирпич, бетон, цементно-стружечные плиты, шифер, черепица, цоколи зданий. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к воздействию УФ и воды. Паропроницаемая. Без резкого Наносится без потёков И разбрызгивания. Антисептические добавки составе В препятствуют образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Экологически чистая. Выпускается различных цветов. Краска белого цвета тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов.

Код: 05-054

| Тип покрытия | Матовое | Расход | 140-200 г/м² |
|-----------------|--|-------------------------|--|
| Поверхность | Минеральные основания (кирпич, бетон, цементно-стружечные плиты, шифер, черепица, цоколи зданий) | Температура нанесения | от +10 до +35 °C |
| Назначение | Для наружных и внутренних работ | Срок службы | До 3 лет, в зависимости от условий эксплуатации |
| Растворитель | Вода | Стойкость поверхности | Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид |
| Запах | Отсутствует | Класс стирания | 2 |
| Время высыхания | 2 часа | Условия транспортировки | Морозостойкая (до -40 °C) |

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие $-140-200 \text{ г/м}^2$. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре $+(20\pm2)^{\circ}$ С и влажности воздуха $(65\pm5)\%-2$ часа; между слоями -2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному



по кирпичу

краска акриловая | паропроницаемая

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Версия 9 от 24.07.2023 страница 2 из 2

истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, смесь пигментов и наполнителей, целевые добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-023-88753220-2014

Фасовки:

2,4 кг.; 10 кг.

Цвета:

белая, зелёная, коричневая, красно-коричневая, песочная, серая, синяя, терракотовая, чёрная



ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267. Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903 E-mail: info@prestige-holding.ru www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001

