



- БЕЗ запаха и растворителей
- наносится без потеков и брызг
- срок службы до 3-х лет

Назначение и свойства:

Отделка фасадов, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подьезды, подвалы, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к воздействию УФ. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов.

Код: 05-151

Тип покрытия	Маговое	Расход	160-180 г/м ²
Поверхность	Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП	Температура нанесения	от +15 до +35 °С
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	до 3-х лет в зависимости от условий эксплуатации
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Запах	Отсутствует	Класс стирания	3
Время высыхания	1 час	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить в 2 слоя. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Не подходит для окраски поверхностей, подверженных постоянному воздействию влаги.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +15 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие – 160-180 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и влажности воздуха (65±5)% – 1 час; между слоями – 2 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от

воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, смесь наполнителей, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-023-88753220-2014

Фасовки:

1,4 кг.; 1,5 кг.; 2,7 кг.; 3 кг.; 4,5 кг.; 5 кг.; 6,5 кг.; 13 кг.; 25 кг.

Цвет:

белая матовая

