FORMULA Q8

ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
акриловая | мелкодисперсная

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- **БЕЗ запаха и растворителей**
- **легко шлифуется**
- **дает минимальную усадку**

Назначение и свойства:

Выравнивание бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других пористых поверхностей перед окраской или оклейкой обоями. Используется для заполнения неровностей и исправления небольших дефектов окрашенной поверхности. Для внутренних работ. Образует гладкую поверхность после высыхания. Дает минимальную усадку. Обеспечивает высокую адгезию и эластичность при нанесении. Легко шлифуется. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

Код: 05-166

Тип покрытия	Особо гладкое	Время высыхания	4 часа
Поверхность	Различные минеральные основания	Расход	150-350 г/м²
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +15 до +35 ºС
Растворитель	Вода	Размер зерна	Среднедисперсная
Запах	Отсутствует		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить. Известковые покрытия смыть. Окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Рекомендуемая толщина покрытия - 1 мм, максимальная толщина за 1 проход - 3 мм, более глубокие неровности шпатлевать в несколько слоев.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить резиновым или металлическим шпателем при температуре от +15 до +35ºС и влажности воздуха не более 80%. После высыхания, покрытие отшлифовать, обеспылить, загрунтовать.

Расход:

На однослойное покрытие 150-350 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – 4 часа; между слоями – 5 часов. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, высококачественные наполнители, целевые добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40ºС. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 5772-006-88753220-2011

Фасовки:

1,5 кг.; 3 кг.; 16 кг.

Цвет:

белая

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001

web-страница продукта

ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫШЕУКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ