



- до 4 лет* защиты поверхности
- для наружных и внутренних работ

Назначение и свойства:

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например: оконных рам, подоконников, дверей, решёток, металлических конструкций (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью, стиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Выпускается различных цветов.

Код: 20-170

Тип покрытия	Глянцевое	Расход	120-190 г/м ²
Поверхность	Металл, дерево	Температура нанесения	От +5 до +35 °С
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	До 4 лет, *в зависимости от условий эксплуатации
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит	Стойкость поверхности	Стойкая к мытью и воздействию растворов моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Время высыхания	24 часа		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем уайт-спиритом, загрунтовать антикоррозионным грунтом.

Рекомендации:

Перед нанесением использовать Грунт ГФ-021. Это уменьшит расход краски и повысит долговечность покрытия. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие - 120-190 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Суспензия пигментов и наполнителей в олифе, сиккатив, растворитель, функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Опасно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. Тушить воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2317-046-88753220-2010

Фасовки:

0,8 кг.; 1,8 кг.; 2,6 кг.; 5,5 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

Цвета:

белая, бирюзовая, голубая, железный сурик, жёлтая, зелёная, красная, серая, синяя, чёрная, ярко-зелёная

