



- до 5 лет*сохраняет белизну
- устойчива к выцветанию

Назначение и свойства:

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, складских зданий и сооружений, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подьезды, подвалы, гаражи. Для работ снаружи и внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Код: 20-174

Тип покрытия	Матовое	Расход	140-170 г/м ²
Поверхность	Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных плит	Температура нанесения	От +15 до +35 °С
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	До 5 лет сохраняет белизну, *в зависимости от условий эксплуатации
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Запах	Отсутствует	Класс стирания	2
Время высыхания	1 час	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпавшиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой, для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Не предназначена для окраски поверхностей постоянно контактирующих с водой.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +15 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие велюровым валиком – 140-170 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре $+(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65\pm 5)\%$ – 1 час, между слоями – 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели сушки.

Состав:

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C . Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному использованию содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-023-88753220-2014

Фасовки:

1,4 кг.; 2,7 кг.; 4,5 кг.; 6,5 кг.; 13 кг.; 25 кг.

Цвет:

белая матовая

