



- до 5 лет\* сохраняет белизну
- защищает от грибка и плесени

**Назначение и свойства:**

Окрашивание потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Код: 20-176

Тип покрытия	Матовое	Расход	140-170 г/м <sup>2</sup>
Поверхность	Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка, дерево	Температура нанесения	От +15 до +35 °С
Назначение	Для внутренних работ	Стойкость поверхности	Высушенное покрытие протирать сухой мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
Растворитель	Вода	Класс стирания	4
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)
Время высыхания	1 час		

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Известковые покрытия смыть. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Обработать водно-дисперсионной грунтовкой. Для меловых и интенсивно впитывающих поверхностей грунтование обязательно. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов.

**Рекомендации:**

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Тонируется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Высушенное покрытие протирать сухой мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Не подходит для окрашивания поверхностей, подверженных воздействию влаги.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскораспылителем при температуре от +15 до +35°С и относительной влажности воздуха до 80%.

**Расход:**

На однослойное покрытие велюровым валиком - 140-170 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

**Время высыхания:**

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

**Состав:**

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, наполнители, целевые и антисептические добавки, вода.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

ТУ 2316-023-88753220-2014

**Фасовки:**

1,4 кг.; 2,7 кг.; 4,5 кг.; 6,5 кг.; 13 кг.; 25 кг.

**Цвет:**

белая матовая

