



- до 30% уменьшает расход краски
- дополнительная защита от коррозии

Назначение и свойства:

Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед окраской лакокрасочными материалами. Для работ снаружи и внутри помещения. Обеспечивает прочное соединение с поверхностью, уменьшает расход финишного слоя. Создает дополнительную защиту от коррозии. Устойчив к температурным изменениям от -45 до +65°C. После высыхания образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, обладающее стойкостью к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается. Выпускается различных цветов.

Код: 20-178

Тип покрытия	Матовое	Время высыхания	24 часа
Поверхность	Металл, дерево	Расход	90-130 г/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	От +5 до +35 °С
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит	Стойкость поверхности	Стойкий к мытью и воздействию растворов моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Окрашенные и зашпатлёванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие – 90-130 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 24 часа. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Глифталевый лак, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Опасно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Тушить воздушно-механической пеной, огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

ТУ 2312-004-88753220-2011

Фасовки:

0,8 кг.; 1,8 кг.; 2,6 кг.; 5,5 кг.; 10 кг.; 20 кг.; 50 кг.

Цвета:

белый, красно-коричневый, серый, черный

